



Flüssiges Bienenwachs

Prírodný včelí vosk pre zamatové, protišmykové povrchy



1 liter vystačí na cca.
15 m² v jednej vrstve



Vhodný na detské
hračky



Schnutie cca.
12 hodín



Interiér



Charakteristika:

Bezfarebný, hodvábne lesklý roztok včelieho vosku, ktorý podporuje a zdôrazňuje prírodný charakter dreva. Ošetrované povrchy sú zamatové, priedušné a zodpovedajú DIN EN 71, časť 3 (Bezpečnosť hračiek). Má antistatický účinok. Voskované povrchy je potrebné chrániť pred účinkami vody a alkoholu.

Oblasti použitia:

Na zušľachtovanie neošetrovaného dreva ako aj na údržbu a renováciu voskovaných povrchov v interiéri, ako napríklad drevené stropy, obklady, police, rámy obrazov, rezbárske práce, profilované alebo vyrezávané povrchy, nábytok alebo hračky. Nevhodné na podlahy.

Zloženie (podľa VdL-RL 01):

Emulzia včelieho vosku, voda, prísady, konzervačné látky na báze izotiazolónov

Technické údaje:

Husťota pri 20 °C: približne 0,996 g/cm³ (DIN 51757)

Viskozita: cca 12 s v pohári DIN 4 mm (DIN 53211)

Vôňa: slabý zápach, ako včelí vosk

Prevedenie:

Bezfarebný

Veľkosť balenia:

750 ml

Skladovacie podmienky:

Skladujte v suchu a chlade. Chráňte pred mrazom.

Skladovateľnosť v pôvodne uzavretej nádobe je minimálne

2 roky. Otvorené nádoby po otvorení dôkladne uzavrite.

Pevne uzavrite vrchnák.

Chráňte obsah pred vyschnutím (tvorba kože).

Likvidácia:

So zvyškami sa musí zaobchádzať v súlade s úradnými predpismi na zaobchádzanie s nebezpečnými chemickými látkami. (EAK-Nr. 08 01 12).

Trieda ohrozenia vody:

WGK 1 (mierne nebezpečné pre vodu)

Bezpečnostné upozornenia:

Nevylievajte do kanalizácie a zabráňte vniknutiu do spodných a povrchových vôd. Uchovávať mimo dosah detí.

Opakovaný kontakt s pokožkou môže viesť k jej vysušeniu a popraskaniu.

Zabráňte kontaktu s pokožkou.

Výpary nevdychujte. Spracovávať len v dobre vetranom prostredí.

Ďalšie informácie nájdete v KBÚ

Návod na spracovanie

Povrch dreva určený na opracovanie musí byť suchý, bez špiny, oleja, tuku a zbavený brúsneho prachu.

Drevo prebrúste brusivom zrnitosti 280.

Výsledok náteru závisí vo veľkej miere od druhu dreva a prirodzenej farby dreveného povrchu

Preto sa odporúča skúšobný náter.

Spracovanie:

(Teplota objektu > 15 °C, vlhkosť dreva 8 – 12 %)

Tekutý včelí vosk pred použitím dobre pretrepte alebo zamiešajte. Naneste jemne a rovnomerne pomocou štetca alebo bavlnenej handry v smere štruktúry dreva prebytok zotrite prípadne prebrúste brúsnym rúnom alebo papierom o zrnitosti 240 - 280

Zaschnutú plochu je možné polírovať bavlnenou handrou do polomatu

Čistenie pracovných pomôcok:

Ihneď po spracovaní včistíte náradie mydlom a vodou.

Špeciálne pokyny:

Pri práci používajte náradie na spracovanie odolné voči korózii (nerez), plast.

Nízke teploty môžu spôsobiť tvorbu filmu na povrchu.

Dávajte pozor, aby ste pri otváraní nádoby nič nevyliali.

Plochy je možné moriť moridlom Rustikalbeize a UHB

Výdatnosť:

1 liter vystačí na cca. 15 m² v jednej vrstve

Schnutie:

(pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%)

Schnutie včelieho vosku na ďalšie opracovanie je 12 hodín. Pri schnutí zabezpečte dobré vetranie.