

## Rustikalbeize

### Rustikálne moridlo

technické údaje

#### Charakteristika

Rýchloschnúce, svetlostále moridlo na báze organických rozpúšťadiel s použitím najjemnejších pigmentov a farbív, pripravené na okamžité použitie.

#### Oblasť použitia

Na všetky pórovité drevy ako napr. dub, jaseň, mahagón, orech, pretože funkciou rustikálneho moridla je zvýrazniť pórovitosť drevy tmavším prefarbením jej pórov.

#### Spracovanie/Aplikácia



|                                      |           |         |            |
|--------------------------------------|-----------|---------|------------|
| Spôsob nanášania:                    | stříkaním | štetcom | handričkou |
| Veľkosť trysky (mm):                 | 1,0 - 1,5 | -       | -          |
| Striekací tlak (bar):                | 2,0 - 3,0 | -       | -          |
| Množstvo nánosu (g/m <sup>2</sup> ): | 80 -120   | 80-120  | 80-120     |
| Výdatnosť (m <sup>2</sup> /l):       | 6         | 5       | 12         |

#### Technické údaje

Riedenie: Rustikalbeize č. 08-bezfarebné alebo CLOU riedidlo č. 790

Viskozita spracovania: pripravené na okamžité použitie  
Viskozita: ~ 14 sek/ DIN 4 mm  
Hustota (g/cm<sup>3</sup>): ~ 0,860

#### Schnutie

(pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%)

na prach: 10 minút  
na prelakovanie: 2 hodiny

#### Čistenie

Po skončení prác vyčistite pracovné pomôcky prípravkom CLOU Reinigungsverdünnung.

#### Skladovanie / Likvidácia

Skladujte v dobre uzavretých originálnych obaloch v suchu a chlade, chráňte pred mrazom. Pri likvidácii náterovej látky a jej odpadov postupujte v zmysle Zákona o odpadoch. Najvhodnejším spôsobom zneškodňovania týchto odpadov je spaľovanie v spaľovni odpadov. Obaly znečistené zvyškami náterovej látky ukladajte na vhodné skládky odpadov, prípadne po dôkladnom prečistení sa použité obaly môžu recyklovať. Katalógové číslo odpadu podľa Európskeho katalógu: 08 01 11 (upraví sa podľa regionálnych predpisov pre likvidáciu odpadu). Trvanlivosť v uzavretom originálnom balení: 3 roky

#### Bezpečnostné upozornenia

Nevyliievajte do kanalizácie a zabráňte vniknutiu do spodných a povrchových vôd (stupeň nebezpečenstva pre vodu 1).

#### Upozornenie

Všetky odtiene sú medzi sebou miešateľné, čím je možné dosiahnuť rôzne medzitény. Na dofarbenie možno použiť pestré odtiene Rustikalbeize (čierna, oranžové, zelené, modré žlté, červené). Na zosvetlenie sa používa moridlo Rustikalbeize 08 bezfarebné.

#### Skúšobné normy

Tento výrobok spĺňa požiadavky smernice VdL-RL 02 „Systémy lakov na drevo“

#### Objednávacie údaje

číslo výrobku:  
Rustikalbeize 01802.(číslo odtieňa)

Pri výbere odtieňa je k dispozícii 18 štandardných odtieňov podľa vzorkovníka. Na doladenie tónu slúžia pestré odtiene rustikálneho moridla v balení 250 ml (673 čierna, 1573 oranžové, 1575 zelené, 2158 modré, 2160 žlté, 2843 červené), k dispozícii sú tiež ako sada.

## Rustikalbeize

### rustikálne moridlo

### návod na spracovanie

#### Príprava povrchu

Opracovávaný surový povrch dreva prebrúste papierom zrnitosti 120–150 a starostlivo odstráňte brúsny prach (aj z pórov).

#### Spracovanie / Aplikácia

(pri teplote opracovávaného objektu > 15°C, pri vlhkosti dreva 8 – 12%)

Pred použitím a počas dlhšieho používania sa musí moridlo dobre premiešavať, prípadne udržiavať v pohybe, aby sa zamedzilo vzniku farebných rozdielov pri morení.

#### Nanášanie tampónom:

Rustikálne moridlo sa nanáša rovnomerne bavlnenou handričkou (tampónom). Prebytok moridla sa následne votrie ešte vlhkým tampónom do dreva dlhými ťahmi v smere vlákien dreva (egalizácia).

#### Nanášanie štetcom:

Rustikálne moridlo naneste plochým štetcom na moridlá v smere vlákien, priečne a následne ešte raz v smere vlákien. Po 1 – 2 minútach rozotrite (egalizujte) prebytočné moridlo čistým suchým štetcom, aby ste vyrovnali prípadnú rozdielnu nasiakavosť dreva.

#### Nanášanie striekaním:

Rustikálne moridlo rovnomerne striekajte v takom množstve, aby povrch bol iba mierne zvlhčený bez potreby jeho následného sťahovania. Alternatívne možno rustikálne moridlo pri menej nasiakavých drevinách striekať aj sýtym rovnomerným nánosom v smere vlákien a po 1 - 2 minútach egalizovať štetcom.

#### Schnutie

(pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%)

Väčšinu odtieňov možno už po 2 hodinách prelakovať. Biele odtiene sú úplne preschnuté až po schnutí cez noc.

#### Vrchná povrchová úprava

Rustikálne moridlá je možné prelakovať všetkými CLOU lakmi na drevo striekaním alebo polievaním. Vodou riediteľné laky možno nanášať tiež natieraním štetcom alebo valčekom. Pri lakovaní dodržiavajte príslušné technické listy lakov. Biele, svetlo sivé alebo hebké, jemné odtiene sa majú lakovať výhradne lakom CLOUCRYL. Prídavkom absorbéru UV žiarenia CLOU UV-Absorberzusatz 4471 do laku sa spomalí proces žltnutia dreva.

#### Upozornenie

- Vždy vykonajte skúšku morenia a lakovania! Drevo je prírodná surovina, ktorá sa kmeň od kmeňa odlišuje farbou, štruktúrou i množstvom obsiahnutých látok, čím môže dôjsť k rozdielnemu podfarbeniu dreva. Odchýlky odtieňa morenia vyvolané vplyvom prírodných podmienok nemôžu byť dôvodom reklamácie.
- Ak pri morení použijete moridlo z viacerých nádob, zmiešajte obsah všetkých nádob v nekovovej nádobke a dobre premiešajte.
- Svetlo sivé odtiene dosiahnete len na svetlých drevinách, napr. na jaseňi.

Všetky tieto informácie majú a môžu len nezáväzne poradiť. Zakladajú sa na našich testoch a praktických skúsenostiach. Aplikáciu je potrebné vždy prispôsobiť konkrétnym pracovným podmienkam. Všetky skôr vydané technické listy týmto strácajú svoju platnosť.