

Teaköl

Olej na teakové a iné dreveniny do vonkajšieho prostredia

technické údaje

Charakteristika

Olej na impregnáciu a ošetrovanie drevenín typu teak. Prírodne sfarbený, rýchloschnúci, mimoriadne odolný poveternostným vplyvom. Preniká hĺbkovo do dreveniny, neupcháva póry, takže drevenina môže dýchať. Vytvára hodvábne lesklý povrch, zvýrazňuje prirodzenú štruktúru dreveniny. Ošetrovaný povrch je odolný voči vode a mechanickému zaťaženiu, chránený pred vysušením a tvorbou trhlín, s UV ochranou. Je vhodný aj na detské hračky.

Oblasť použitia

Používa sa na impregnáciu a ošetrovanie záhradného nábytku, terás, palúb člnov a lodí ako aj podhládov z teaku, agátu, eukalyptu, douglasie, jelše, azijského balau, mahagónu a ďalších tvrdých a vzácnych drevenín.

Zloženie

Schnúci olej na báze ľanového oleja, sušina – nepodlieha označeniu, neobsahuje kobalt a olovo, UV absorbér, nearómatický testovací benzín.

Spracovanie/Aplikácia



metóda nanášania: štetec
výdatnosť (m²/liter): 20

Technické údaje

viskozita: ca. 16 sek / DIN 4 mm
hustota (g/cm³): ca. 0,815 /DIN 51757

Schnutie

(pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%)

nanášanie ďalšej vrstvy: po 12 hodinách, lepšie cez noc
úplné zaťaženie: po 1 týždni

Čistenie

Náradie ihneď po použití umyte riedidlom CLOU EV- Verdünnung.

Skladovanie/Likvidácia

Skladujte v dobre uzavretých originálnych obaloch v suchu a chlade, chráňte pred mrazom. So zvyškami sa musí zaobchádzať v súlade s úradnými predpismi pre zaobchádzanie s nebezpečnými chemickými látkami. Doporučené kľúčové číslo odpadu podľa Európskeho katalógu odpadov: 08 01 11 (upraví sa podľa regionálnych predpisov pre likvidáciu odpadu). Suché zvyšky výrobku sa môžu likvidovať s domovým odpadom.

Na recykláciu odovzdávajte úplne vyprázdnené obaly. Obaly so zvyškami starých lakov odovzdávajte na zberné miesto starých lakov.

Trvanlivosť v uzavretom originálnom balení: 5 rokov

Bezpečnostné upozornenia

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Noste ochranné rukavice. Zneškodnite obsah/nádobu podľa platných predpisov.

Nevylievajte do kanalizácie a zabráňte úniku do spodných a povrchových vôd (stupeň nebezpečenstva pre vodu 2).

Handry nasýtené materiálom namočte do vody a zlikvidujte, aby nedošlo k ich samovznieteniu. Výrobok Teaköl sám o sebe nie je samovznietiteľný.

Skúšobné normy

DIN EN 71, časť 3 (vhodný na detské hračky)

Farebný odtieň a veľkosť balenia

bezfarebný 750 ml / 2,5 l

Teaköl

Olej na teakové a iné dreviný do vonkajšieho prostredia

návod na spracovanie

Prípravapovrchu

Povrch dreva určený na opracovanie musí byť úplne suchý, bez špiny, oleja, tuku a zbavený brúsneho prachu. Povrch poškodený poveternostnými vplyvmi prehobľujte až do surového dreva. Znečistené a zašedivené povrchy vyčistite čističom CLOU Teak-Reiniger.

Spracovanie/Aplikácia

(pri teplote opracovávaného objektu > 15°C,
pri vlhkosti dreva 8 – 12%)

Pred použitím olej dobre rozmiešajte. Nespracúvajte pri teplote nižšej ako +12°C. Olej nanášajte rovnomerne štetcom alebo čistou bavlnenou mäkkou handričkou v smere vlákien dreva. Nechajte pôsobiť ca. 10 minút. Potom úplne zotrite nevsiaknutý prebytočný olej čistou handrou alebo CLOU polírovacou handrou, aby nedošlo k vzniku lepivých olejovaných plôch. Pri dobrej cirkulácii vzduchu nechajte dobre preschnúť ca. 12 hodín. Rovnako postupujte pri ďalšom natieraní, po dôkladom preschnutí prvého náteru.

Schnutie

(pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%)

Olej nechajte schnúť ca. 12 hodín, najlepšie cez noc. Plné zaťaženie je možné po ca. 1 týždni.

Všetky tieto informácie majú a môžu len nezáväzne poradiť. Zakladajú sa na našich testoch a praktických skúsenostiach. Aplikáciu je potrebné vždy prispôbiť konkrétnym pracovným podmienkam. Všetky skôr vydané technické listy týmto strácajú svoju platnosť.