

Tvrdý olej na povrchovú úpravu a ošetrovanie drevených povrchov a nábytku

Vysoko zaťažiteľný, prirodzený na dotyk a vzhľad, vysoká výdatnosť

Vlastnosti:

Olej na báze prírodných rastlinných olejov a prírodnej živice. Vsiaka hlboko do dreveniny, pričom drevo dýcha, reguluje vlhkosť, je zaťažiteľné, odoláva vode a bežným chemikáliám, používaným v domácnosti. Ošetrované plochy zodpovedajú norme DIN EN 71, časť 3 vhodný na detské hračky a odolný slinám a potu. Zvýrazňuje odtieň, štruktúru a prirodzenú krásu dreveniny.

Oblasť použitia:

na nábytok z masívneho dreva, obklady stien a stropov, schody, dvere, drevené a korkové podlahy. Vhodný do vnútorného prostredia ako aj vonkajšieho prostredia, chráneného pred poveternostnými vplyvmi napríklad prístreškom.

Schnutie: 10 – 12 hodín, olejované plochy sú pochôdzne po 2 – 3 dňoch, plne zaťažiteľné po 8 – 10 dňoch. Počas tejto doby sa olejovaná plocha nesmie umývať vodou.

Výdatnosť: Výdatnosť 12 – 15 m²/l

750 ml vystačí v jednej vrstve na približne 9 m² (pri neošetrovej drevenine).

Skladovanie:

Skladujte v dobre uzavretých originálnych obaloch v suchu a chlade. Chráňte pred mrazom a pred poškodením obalu. Po odobratí materiálu nádobu dobre uzavrite. S odpadom sa musí zaobchádzať v súlade s miestnymi a medzinárodnými predpismi pre zaobchádzanie s chemickými látkami. Nevylievajte do kanalizácie. Chráňte životné prostredie.

Spracovanie:

Povrch dreva musí byť úplne suchý, čistý, zbavený oleja a tuku. Podlahy prebrúste papierom zrnitosti 150, nábytok zrnitosťou 220 a dôkladne odstráňte brúsny prach.

Pred použitím obsah nádoby dobre premiešajte alebo pretrepte. Nespracúvajte pri teplote nižšej ako +10°C. Nanášajte tenko, ale nie príliš málo, rovnomerne mäkkým štetcom, hubkou alebo bavlnenou handrou v smere vlákien. Asi po 10 -15 minútach zotrite nevsiaknutý olej bavlnenou handrou a povrch vypolírujte dosucha. Inak získate plochu s nahromadeným olejom, ktorá bude nerovnomerne lesklá a nebude zasychať. Náter opakujte 2 - 3x, kým drevenina nevsiaka žiadny ďalší olej. Po dobe schnutia cez noc a pred ďalším náterom prebrúste brusivom zrnitosti 240/280 a dôkladne odstráňte brúsny prach. V jeden deň vykonajte iba jeden náter oleja. V priebehu spracovania oleja a počas doby schnutia dobre vetrajte.

UPOZORNENIE: Handry a štetce nasýtené olejom namočte do vody a zlikvidujte, aby nedošlo k ich samovznieteniu (na základe obsiahnutého ľanového oleja). Skladujte ich v dobre uzavretých kovových nádobách a pred vyhodením ich presušte na voľnom vzduchu.

Čistenie:

ihneď po použití riedidlom CLOU EV- Verdünnung.

Obsahuje:

ľanový olej, alifatické zlúčeniny, prísady.

Hraničná hodnota pre najvyšší obsah VOC (Kategória A/f): 700 g/l (2010).

Najvyšší obsah VOC v zmesi max. 540 g/l VOC.

Obsah balenia: 0,25 l, 0,75 l a 2,5 l

Dátum výroby: označený na obale

Záručná doba: minimálne 5 rokov od dátumu výroby (v originálne uzavretých nádobách)